

# EXTRA

## STĚRKOVÁ OMÍTKA

### Použití

Stěrková omítka slouží k vyrovnání a vyhlazení nerovností a k uzavření nepohyblivých trhlinek a puklin. Speciální použití špachtlovací omítky EXTRA spočívá v přípravě podkladů pro renovaci a nátěry Weber. Velmi vhodná pro renovaci štukatur jako modelová hmota.

### Spotřeba

cca 1 kg/m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 25 kg papírových obalech.

### Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

### Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

### Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.

Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznátkách.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.

Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**



### Definice výrobku

Suchá, vysprávková, velmi jemná omítka, obohacená disperzními přísadami.

### Barevné odstíny

Po vyschnutí barva bílá.

### Složení

Důležitými složkami výrobku jsou jemně mleté plnivo, bílý cement, zušlechťující disperzní přísady.

### Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu musí být v rozmezí +5 °C až +25 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

### Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, vyzrálý, bez tvarových změn, dostatečně únosný, zbavený všech nečistot jako prachu, oleje, mastnoty, které mohou způsobit oddělení vrstvy hmoty, volné části podkladu se musí odstranit. Stěrková omítka je vhodná pro každý pevný, savý i nesavý podklad a to pro venkovní i vnitřní plochy. Při přípravě pod silikátové a silikonové nátěry se doporučuje kompletní přestěrkování. Je možno ji vyspravit i podklady s drobnými nepohyblivými trhlinami.

### Aplikace

Stěrková omítka EXTRA se rozmíchá s čistou vodou v poměru cca 5,5 l/25 kg pytel (0,4 – 0,5 l/2 kg pytel) do stavu stěrkové hmoty. Nanášení se provádí na zcela suchý podklad bez předešlého navlhčení pomocí špachtle nebo nerezového hladítka. Styčné plochy a nerovnosti omítky se obrousí karborundovým brusem nebo brusným papírem. Stěrková omítka je po vyschnutí bílá. Poměr vody se může zásadně měnit dle povětrnostních podmínek!

### Podkladní nátěr

Povrch se před nanášením stěrkové omítky **nepenetruje**. Nanáší se na suchý připravený podklad.

### Ředění

Stěrková omítka se rozmíchá v poměru 0,2 – 0,25 litru vody na 1 kg suché hmoty.

### Použitá nářadí

Nerezové hladítko, nerezová špachtle, brusné hladítko.

### Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámu), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba důsledně chránit před uspiněním.



Č. výrobku M742  
Balení 25 kg



## Nejdůležitější vlastnosti

- na savé i nesavé podklady
- ideální hladký povrch
- velmi dobrá zpracovatelnost
- možnost překrytí drobných nepohyblivých trhlin

