



Technický list 03.18 Malířský tmel Wet on Wet

Výrobek Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi akrylátové disperze. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, plasticko-elastický spoj. Speciálně vyvinut pro okamžité přetírání barvou.

Vlastnosti

- Krátce po aplikaci přetíratelný barvami na vodní a syntetické bázi;
- Nedochozí k vyblednutí barvy;
- Minimální riziko popraskání;
- Dokonalá adheze při použití penetračního nátěru;
- Bez zápachu, jednoduše aplikovatelný;
- Antikorozi – vhodný na ocel, pozinkovaný plech apod.

Použití

- Pro interiéry; opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu, betonu;
- Tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdivem;
- Tmelení okenních parapetů, podhledových kazet, spár mezi schodištěm a zdivem;
- Opravy otvorů po vytáhnutí šroubů či hřebíků;
- Pro spáry široké do 10 mm platí poměr 1:1 s minimální hloubkou a šířkou 5 mm. Pro spáry širší než 10 mm platí poměr 1:2 s minimální hloubkou 10 mm a maximálně 15 mm. Před aplikací druhé vrstvy nátěru nechejte materiál dostatečně vyzrát.

Balení Kartuše 280 ml
Kartuše 310 ml

Barva Bílá

Technické údaje

Základ	-	akrylová disperze
Konzistence	-	tixotropní pasta
Hustota	g/ml	0,71
Tepelná odolnost	°C	-20 / +75 (po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15 (při přepravě)
Aplikační teplota	°C	+5 / +40
Rychlost nanášení	g/min	100 (při síle 3 mm a tlaku 4 Bar)
Doba vytvoření povrch. vrstvy	min	≈ 2 (při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Rychlost vytvrzení	mm	1,0 (za 24h / při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Stékavost	mm	< 1 (dle ISO 7390)
Tažnost	%	132 (dle DIN 53 504)
Modul 100%	MPa	0,52 (N/mm ²) (dle DIN 53 504)
Tvrdość dle Shore A (3s)	°	33 ± 3 (dle DIN 53 505)
Pevnost v tahu	MPa	0,52 (N/mm ²)
Skladovatelnost	měsíce	12 (při teplotách od +5°C do +25°C)

Přibližná spotřeba vzorec

$$\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$$

Přibližná spotřeba z 310 ml příklad

$$\text{délka spáry [m]} = \frac{310 [\text{ml}]}{4 [\text{mm}] \cdot 6 [\text{mm}]} = 12,9 \text{ m}$$

Přibližná spotřeba z 310 ml m 12,9 (pro spáru 4 x 6 mm)

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 03.18 Malířský tmel Wet on Wet

Specifikace	EN 15651-1: F- INT.
Omezení	Mimo jiné není vhodné pro místa zatížená vlhkem a vodou, pro použití na PE, PP, PC, PMMA, PTFE, živičné podklady a neopren.
Podklad	Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Ošetření (příprava) podkladu	Savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S2802A nebo S-T70 nebo ředěným tmelem s vodou v poměru 1:2.
Čištění	Materiál: Extra silnými čisticími a vlhčenými ubrousky (08.01). Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 03.18».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 17.02.2017 Vyhотовeno dne: 27.04.2016

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100